

# WERKMIT Maleracryl 10 min.

Acryl-Dichtstoff · Überstreichbar nach 10 Minuten · Lösemittel- und silikonfrei · Sehr emissionsarm · Innen und außen · Weiß



## Produktbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>     | Einkomponentiger, schnell überstreichbarer, plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Durch die Formulierung wird das Risiko von Rissbildung im Anstrich minimiert, auch bei hochgefüllten Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anwendung</b>        | <p>Abdichten von Anschlussfugen und Übergängen, die anschließend gestrichen werden: Fensterbänke, Türzargen, Sockel- und Deckenleisten, Wand zu Decke, Mauerwerk zu Putz. Füllen und Reparieren von Rissen und Bohrlöchern in Wänden und Decken (Gipsplatten, Beton, Stein).</p> <p>Fertigstellung von Platten, Deckenrastern und dekorativen Elementen wie Stuck- und Formteilen.</p> <p>Innen und außen (EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P). Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung (Sanitärbereich, Balkon, Terrasse) und nicht für Bewegungsfugen.</p> |
| <b>Eigenschaften</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>– überstreichbar nach ca. 10 Minuten</li><li>– leicht und schnell zu verarbeiten</li><li>– überstreichbar mit vielen Anstrichfarben, auch hochgefüllten Dispersionsfarben</li><li>– lösemittel- und silikonfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC1 Plus)</li><li>– farbbeständig und wasserfest nach dem Aushärten</li><li>– Gesamtverformung max. 7,5 %</li></ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Technische Daten</b> | <p>Basis: Acrylatdispersion · Konsistenz: Paste · Aushärtung: physikalische Trocknung</p> <p>Hautbildung: ca. 20 Minuten · Dichte: ca. 1,65 g/ml · Schrumpfung nach Aushärten: &lt; 25 %</p> <p>Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C · Temperaturwechselbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C</p> <p>Hautbildung und Aushärtungszeit können je nach Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrund variieren.</p>                                                                                                                                                         |
| <b>Farbton</b>          | Weiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Verpackung / Transport / Lagerung

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebindegröße</b> | 300 ml Kartusche, 12 Kartuschen je Karton.                                                                             |
| <b>Transport</b>    | Kein Gefahrgut (ADR/RID/IMDG/IATA nicht unterlegen).                                                                   |
| <b>Lagerung</b>     | 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei +5 °C bis +25 °C. Vor Frost schützen. |

## Verarbeitung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Untergrund</b>             | Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gute Haftung auf allen üblichen porösen Bauuntergründen. Keine ausreichende Haftung auf Naturstein, bituminösen Untergründen, Glas und Metallen. Vor der Anwendung auf jedem Untergrund einen Haft- und Verträglichkeitstest durchführen. Vorhandener Schimmel muss vor der Anwendung restlos entfernt werden.        |
| <b>Untergrundvorbereitung</b> | Stark poröse Oberflächen vorher mit verdünntem Maleracryl (1 Teil Maleracryl + 2 Teile Wasser) vorstreichen und ablüften lassen. Glatte Oberflächen reinigen und entfetten. Tiefe Fugen mit Rundschnur hinterfüllen.                                                                                                                                                                            |
| <b>Verarbeitung</b>           | Mit Hand-, Akku- oder Druckluftpistole gleichmäßig und blasenfrei einbringen. Nicht anwenden, wenn es während der Aushärtung zu Regen oder Frost kommen könnte.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Endbearbeitung</b>         | Für glatte Ergebnisse vor der Hautbildung mit feuchtem Kittmesser, Fugenglätter oder Spachtel nacharbeiten, möglichst wenig Glättflüssigkeit verwenden (keine Seifenlösung, sie erschwert das Überstreichen).                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verbrauch</b>              | Bedarf = Fugenbreite × Fugentiefe × Länge. Rechnerisch ca. 12 lfm je 300-ml-Kartusche bei 5 × 5 mm Fuge, ca. 4,5 lfm bei 8 × 8 mm. Fugenbreite mindestens 5 mm, empfohlen Fugenbreite = Fugentiefe.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Überstreichen</b>          | Nach ca. 10 Minuten überstreichbar mit Dispersionsfarben, auch hochgefüllten. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf einem plasto-elastischen Dichtstoff zu halten; bei tiefen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Trocknung deutlich. Nicht kompatibel mit Alkyd Farben. Aufgrund der Vielzahl an Farben vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchführen. |
| <b>Reinigung</b>              | Vor dem Aushärten mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernen. Reparatur mit dem gleichen Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Sicherheit und Entsorgung

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kennzeichnung</b>               | Kein Piktogramm, kein Signalwort. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. |
| <b>Hinweis zum sicheren Umgang</b> | Die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene beachten. VOC-Gehalt unter 1 %. Wassergefährdungsklasse 1. Vollständige Angaben im Sicherheitsdatenblatt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Entsorgung</b>                  | Ausgehärtete Reste können als nicht gefährlicher Abfall entsorgt werden (Abfallcode 08 04 10, Verpackung 15 01 02). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verpackungen sind bei der ARA Austria GmbH mit der Lizenznummer 21993 verpflichtet.                                                                                                                                                          |

**Beratung und Bezug**

**Technische Beratung** Das WERKMIT Team berät Sie gerne. Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und Fugensituationen können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Adresse** WERKMIT beotol Werkzeuge GmbH, Hauptstraße 23, A-3013 Tullnerbach

**Kontakt** Hotline: 02233 / 52453 · Mail: [office@werkmit.at](mailto:office@werkmit.at) · [www.werkmit.at](http://www.werkmit.at)

**Vertriebsstellen** Erhältlich in unserem Onlineshop [www.werkmit.at](http://www.werkmit.at) (Österreich) und [www.werkmit.de](http://www.werkmit.de) (Deutschland) sowie in den WERKMIT Filialen und bei Vertriebspartnern.

**Gültigkeit**

**Stand** Technische Information: WERKMIT Maleracryl 10 min., Stand 09/2026. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**Hinweis** Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.