

# Soudafoam Gun Brunnenschaum B3

## Produktbeschreibung

Soudafoam Gun Brunnenschaum B3 ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum. Der Kanister ist mit einem Gewinde versehen, sodass er auf einer Pistole verwendet werden kann.

## Produkteigenschaften

- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Oberflächen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Nicht UV-beständig
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1

## Anwendungen

- Füllen von Hohlräumen.
- Verfüllung um Rohre/Rohrdurchführungen.
- Hervorragend geeignet zum Abdichten und Verbinden von Schächten und Schachtringen von Kanalisationsschächten und Hauskläranlagen oder Rohrelementen aus Beton, mit Nut- und Federverbindungen.
- Abdichten und Verbinden von Schaltkastenringen aus z.B. Beton, Ton und Keramik für Hausanschlüsse.
- Abdichtung und Montage von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammer-Kläranlagen.



## Technische Eigenschaften

|                                   |              |                               |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Basis                             |              | Polyurethan                   |
| Konsistenz                        |              | Stabiler Schaum, thixotrop    |
| Aushärtung                        |              | Feuchtigkeitshärtend          |
| Hautbildung                       | EN 17333-3   | 7 Min.                        |
| Schneidzeit                       | EN 17333-3   | 35 Min.                       |
| Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )  | EN 17333-5   | 0,035 W/m.K                   |
| Schallschutz                      | EN ISO 717-1 | 58 dB                         |
| Dichte                            | EN 17333-1   | ca. 30 kg/m <sup>3</sup>      |
| Fugenreichweite                   | EN 17333-1   | 750 ml ergibt ca. 25 m Schaum |
| Schaumausbeute                    | EN 17333-1   | 750 ml ergibt ca. 34 l Schaum |
| Schrumpfung nach Aushärten        | EN 17333-2   | < 5%                          |
| Expansion nach Aushärtung         | EN 17333-2   | < 1%                          |
| Ausdehnung während der Aushärtung | EN 17333-2   | ca. 135%                      |
| Prozentsatz geschlossener Zellen  | ISO 4590     | ca. 41%                       |
| Druckfestigkeit                   | EN 17333-4   | ca. 32 kPa                    |
| Scherfestigkeit                   | EN 17333-4   | ca. 46 kPa                    |
| Zugfestigkeit                     | EN 17333-4   | ca. 56 kPa                    |

# Soudafoam Gun Brunnenschaum B3

|                                |            |                            |
|--------------------------------|------------|----------------------------|
| Dehnung bei Fmax               | EN 17333-4 | ca. 17%                    |
| Wasseraufnahme                 | ISO 29767  | ca. 0,32 kg/m <sup>2</sup> |
| Temperaturwechselbeständigkeit |            | -40°C → +90°C              |

*Fußnote: Hautbildung und Aushärtungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.*

## Verarbeitung

### ■ Verarbeitung

Schütteln Sie die Aerosoldose mindestens 20 Sekunden lang. Setzen Sie die Pistole auf den Adapter. Die Oberfläche sollte frei von Fett und Staub sein. Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher. Für unkonventionelle Untergründe wird ein vorheriger Haftungstest empfohlen. Löcher und Hohlräume nur zu 2/3 füllen, da sich der Schaum noch ausdehnt. Wiederholen Sie das Schütteln regelmäßig während der Anwendung. Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht. Frischer Schaum kann mit Soudal Gun & Foamcleaner entfernt werden. Testen Sie vor der Verwendung des Gun & Foamcleaners, ob die Oberflächen empfindlich sind oder nicht. Vor allem Kunststoffe und Lack- oder Lackschichten können darauf empfindlich reagieren. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch oder mit Soudal PU-Remover entfernt werden. Decken Sie gegebenenfalls den Untergrund und die angrenzenden Materialien ab und kleben Sie sie zu. Schrauben Sie die Dose auf die Pistole. Schütteln Sie die Dose mindestens 20 Sekunden lang. Befeuchten Sie die Klebeflächen leicht und sprühen Sie dann den Schaum gleichmäßig auf das erste Bauteil. Das nächste Bauteil sollte innerhalb von 10 Minuten angebracht werden. Schneiden oder verteilen Sie den aus der Fuge quellenden Schaum nicht. Bei längeren Unterbrechungen muss das Schütteln wiederholt werden.

### ■ Dosentemperatur

+5 °C bis +30 °C

### ■ Umgebungstemperatur

+5°C bis +30 °C

### ■ Oberflächentemperatur

+5 °C bis +35 °C

## Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt. Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille. Entfernen Sie ausgehärteten Schaum mechanisch. Keinesfalls abbrennen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

## Verpackung/Logistik

Farbe: champagner

Verpackung: 750 ml Aerosoldose (netto)

Lagerstabilität: 18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25 °C., Aufrecht lagern.

## Normen und Zertifikate

- Wasserdichtheit in der Verbindung von 2 Schachtringen mit Falz (DIN 4034-2)

## Bemerkungen

- Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher.
- Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht.
- Für nicht übliche Oberflächen empfehlen wir einen Haftungstest.

# Soudafoam Gun Brunnenschaum B3

- Nicht UV-beständig, ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV- Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.