Technisches Datenblatt

Maler-Acryl Dichtstoff 230495

Produktbeschreibung

Maler-Acryl Dichtstoff 230495 ist ein qualitativ hochwertiger, plasto-elastischer und einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion.



Produkteigenschaften

- Sehr einfach zu verarbeiten
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien.
- Kann nach dem Aushärten überstrichen werden
- Lösemittelfrei
- Silikonfrei

Anwendungen

- Fugen mit Bewegung bis max. 10 %
- Abdichten von (Anschluss-)Fugen an Fenstern und Türen
- Für die Reparatur von kleinen Löchern und Rissen in Putz, Beton, zellulärem Beton,...

Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Hautbildung	ca. 20 Min.
Dichte	ca. 1,70 g/ml
Max. zulässige Gesamtverformung	10 %
Schrumpfung nach Aushärten	< 25%
Verarbeitungstemperatur	5°C → 30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +80°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärtungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  Der Untergrund muss sein: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
  Stark poröse Oberflächen vorher mit verdünntem Maler-Acryl Dichtstoff 230495 (1 Teil Maler-Acryl Dichtstoff 230495 + 2 Teile Wasser) primern.
- Substrattyp
  Maler-Acryl Dichtstoff 230495 hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen porösen Bauuntergründe. Maler-Acryl Dichtstoff 230495 hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für Naturstein, bituminöse Substrate, Glas, Metalle. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com

Maler-Acryl Dichtstoff 230495

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Nicht anwenden, wenn es während der Aushärtung zu Regen oder Frost kommen könnte. Das Produkt mit einer manuellen, batteriebetriebenen oder pneumatischen Kartuschenpistole auftragen. Bringen Sie das Produkt gleichmäßig und ohne Lufteinschlüsse in die Fuge ein. Glätten Sie die Fuge mit einem Spatel mit Hilfe von Wasser. Vermeiden Sie, dass Wasser zwischen die Fugenränder und den Dichtstoff gelangt (um Haftungsverlust zu vermeiden).
- Reinigungsmethode
  Vor dem Aushärten kann Maler-Acryl Dichtstoff 230495 mit Wasser von nicht porösen Materialien oder Werkzeugen entfernt werden. Entfernen Sie ausgehärtete Reste mechanisch.
- Endbearbeitung
  Für glatte Ergebnisse mit feuchtem Kittmesser oder Spachtel nacharbeiten.
- Reparaturmöglichkeit
  Reparatur: mit dem gleichen Produkt

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt. Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C, Vor Frost schützen.

Fugenabmessung

- Min Fugenbreite: 5 mm
  Max. Fugenbreite: 20 mm
  Min. Fugentiefe: 5 mm
  Empfehlung für Abdichtungsarbeiten: Fugenbreite = Fugentiefe
- Verwenden Sie eine PE-Rundschnur, bevor Sie den Dichtstoff in tiefere Fugen einbringen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

Bemerkungen

- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.
- Überstreichbar mit den meisten Farben.
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf einem plasto-elastischen Dichtstoff zu ermöglichen.
- Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen erhältlichen Farben wird empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com