Technisches Datenblatt

T-Rex Montage Stark & Kraftvoll



Produktbeschreibung

T-Rex Montage Stark & Kraftvoll ist ein wasserbasierter, faserverstärkter, leistungsstarker Universalklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung (über 300 kg/m²) und hoher Endfestigkeit. Hervorragend geeignet für poröse Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Hohe Anfangshaftung.
- Lösemittelfrei
- Geeignet für unebene Oberflächen
- Direkt einseitig auftragbar
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen

Anwendungen

- Geeignet zur festen Verklebung von Materialien wie Holz, Kunststoffen, Stein, Metall auf Betonflächen, Stein, Putz, Holz, Spanplatten usw.
- Geeignet zum Verkleben von Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Kabelrinnen und den gängigsten Dekorationsmaterialien

Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Trocknungszeit	24 - 48 Stunden
Dichte	ca. 1,30 g/ml
Offene Zeit	15 Min.
Anfangshaftung	Zumindest 300 kg/m²
Verarbeitungstemperatur	5°C - 30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +70°C

Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  sauber, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
  Keine Vorbehandlung notwendig.
- Substrattyp
  T-Rex Montage Stark & Kraftvoll hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen porösen Bauuntergründe. T-Rex Montage Stark & Kraftvoll hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon®), bituminöse Substrate. Mindestens einer der Untergründe muss porös sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

T-Rex Montage Stark & Kraftvoll

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Kleben: Tragen Sie den Klebstoff mit einer Pistole in gleichmäßigen Kleberaupen oder -punkten auf eines der zu verklebenden Materialien auf. Bringen Sie auf alle Kanten der Komponenten und alle Kanten und Ecken der Platten eine Kleberaupe auf. Drücken Sie die Flächen sofort zusammen und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest. Gegebenenfalls stützen. Die Verklebung kann nach 24-48 Stunden belastet werden.
- Reinigungsmethode
  Vor dem Aushärten kann T-Rex Montage Stark & Kraftvoll mit Wasser von nicht porösen Materialien oder Werkzeugen entfernt werden. Entfernen Sie ausgehärtete Reste mechanisch.
- Reparaturmöglichkeit
  Reparatur: mit dem gleichen Produkt

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 24 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C

Bemerkungen

- Der ausgeübte Druck und nicht die Dauer des Drucks bestimmt die endgültige Festigkeit der Verbindung.
- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com