

Bau-Kleber

Produktbeschreibung

Bau-Kleber ist ein lösemittelfreier, wasserbasierter Konstruktionsklebstoff mit hoher Klebkraft und extrem hoher Anfangshaftung (über 125 kg/m²). Hervorragend geeignet für poröse Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei
- Anfangshaftung: 125 kg/m² (vollflächige Verklebung)
- Geeignet für unebene Oberflächen
- Direkt einseitig auftragbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Überstreichbar mit wasserlöslichen Farben
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien

Anwendungen

- Geeignet zur festen Verklebung von Materialien wie Holz, Kunststoffen, Stein, Metall auf Betonflächen, Stein, Putz, Holz, Spanplatten usw.
- Geeignet zum Verkleben von Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Kabelrinnen und den gängigsten Dekorationsmaterialien



Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Dichte	ca. 1,30 g/ml
Offene Zeit	15 Min.
Anfangshaftung	Zumindest 125kg/m ²
Verarbeitungstemperatur	5°C - 30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +70°C

Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
sauber, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
Keine Vorbehandlung notwendig.
- Substrattyp
Mindestens einer der Untergründe muss porös sein. Bau-Kleber hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon®), bituminöse Substrate. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Bau-Kleber

Verarbeitung

- **Verarbeitung**
Kleben: Tragen Sie den Klebstoff mit einer Pistole in gleichmäßigen Kleberaußen oder -punkten auf eines der zu verklebenden Materialien auf. Bringen Sie auf alle Kanten der Komponenten und alle Kanten und Ecken der Platten eine Kleberaupe auf. Drücken Sie die Flächen sofort zusammen und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest. Gegebenenfalls stützen. Die Verklebung kann nach 24-48 Stunden belastet werden.
- **Reinigungsmethode**
Vor dem Aushärten kann Bau-Kleber mit Wasser von nicht porösen Materialien oder Werkzeugen entfernt werden. Entfernen Sie ausgehärtete Reste mechanisch.
- **Reparaturmöglichkeit**
Reparatur: mit dem gleichen Produkt

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +10 °C und +25 °C.

Bemerkungen

- Der ausgeübte Druck und nicht die Dauer des Drucks bestimmt die endgültige Festigkeit der Verbindung.
- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.
- Bau-Kleber ist mit wasserbasierten Farben überstreichbar. Aufgrund der Vielzahl an erhältlichen Farben und Lacken wird jedoch dringend empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.