SOUDAL

Technisches Datenblatt

Anti Spat Spray

Produktbeschreibung



Anti Spat Spray ein hochwertiges, nicht brennbares Anti-Spritzer-Spray, das das Anhaften von Schweißspritzern auf Metalloberflächen verhindert, so dass es nicht abgeschlagen oder abgeschliffen werden muß.

Produkteigenschaften

- Langfristige Anti-Haft-Wirkung
- Nicht entzündlich
- Rost- und korrosionsbeständig
- Enthält keine Silikone

Anwendungen

- Schützt Schweißtische oder andere Arbeitsflächen, Spannvorrichtungen, Schweißvorrichtungen, Verschleißteile usw. vor Funken.
- Die Schutzbeschichtung verhindert das Anhaften von Schweißspritzern und sorgt dafür, dass Spritzer leicht entfernt werden können.
- Sorgt für einen sehr guten Korrosionsschutz.

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Paraffinöl
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	ca. 1.25 g/ml
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	ca. 81 %
Siedepunkt	ca. -55°C

Untergründe

- Substrattyp
  Anti Spat Spray ist mit den folgenden Substraten kompatibel: Metall

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Beprühen Sie die Arbeitsfläche ca. 10cm links und rechts vom Schweißnahtbereich. In einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Sprühabstand von ca. 20 cm zum Objekt. Schweißspritzer können nach dem Schweißen problemlos abgebürstet werden.

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Anti Spat Spray

Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com