Technisches Datenblatt

Montagepro 50



Produktbeschreibung

Montagepro 50 ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Bauklebstoff mit hoher Anfangshaftung (50 kg/m²) und hoher Endfestigkeit. Hervorragend geeignet für poröse Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei
- Geeignet für unebene Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung.
- Direkt einseitig auftragbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Kann nach dem Aushärten überstrichen werden

Anwendungen

- Geeignet zur festen Verklebung von Materialien wie Holz, Kunststoffen, Stein, Metall auf Betonflächen, Stein, Putz, Holz, Spanplatten usw.
- Geeignet zum Verkleben von Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Kabelrinnen und den gängigsten Dekorationsmaterialien

Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Trocknungszeit	24 - 48 Stunden
Dichte	ca. 1,30 g/ml
Offene Zeit	15 Min.
Anfangshaftung	Zumindest 50 kg/m²
Verarbeitungstemperatur	5°C - 30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +70°C

Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  sauber, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
  Keine Vorbehandlung notwendig.
- Substrattyp
  Montagepro 50 hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle gängigen Materialien. Montagepro 50 hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon®), bituminöse Substrate. Mindestens einer der Untergründe muss porös sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com

Montagepro 50

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Kleben: Tragen Sie den Klebstoff mit einer Pistole in gleichmäßigen Kleberaupen oder -punkten auf eines der zu verklebenden Materialien auf. Bringen Sie auf alle Kanten der Komponenten und alle Kanten und Ecken der Platten eine Kleberaupe auf. Drücken Sie die Flächen sofort zusammen und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest. Gegebenenfalls stützen. Die Verklebung kann nach 24-48 Stunden belastet werden.
- Reinigungsmethode
  Vor dem Aushärten kann Montagepro 50 mit Wasser von nicht porösen Materialien oder Werkzeugen entfernt werden. Entfernen Sie ausgehärtete Reste mechanisch.
- Reparaturmöglichkeit
  Reparatur: mit dem gleichen Produkt.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Bemerkungen

- Der ausgeübte Druck und nicht die Dauer des Drucks bestimmt die endgültige Festigkeit der Verbindung.
- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.
- Montagepro 50 ist mit den meisten gängigen Farben überstreichbar. Aufgrund der großen Vielfalt an Lacken und Farben ist ein Kompatibilitätstest immer empfehlenswert.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com