

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Wachsdispersion zum zusätzlichen Schutz vor grober Verschmutzung und Flüssigkeiten für Spachteltechniken im Innenbereich.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Die Wachsdispersion dient zur Hydrophobierung der Oberflächen und verbessert gleichzeitig die Farbtiefe und den Glanz.
Eigenschaften	■ Farblos und geruchsneutral ■ Diffusionsfähig
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Wachsdispersion
Farbtöne	Farblos
Glanzgrad	Glänzend
Lagerung	Mindestens 12 Monate. Gebinde kühl aber frostfrei, möglichst nicht unter 5 °C und über 35 °C lagern. Anbruchgebinde unbedingt luftdicht und fest verschlossen aufbewahren, um Verklumpung und Antrocknung zu vermeiden.
Dichte	Ca. 0,80 g/cm³
Hinweis	Verunreinigungen mit färbenden Flüssigkeiten wie z. B. Kaffee, Rotwein, Ketchup etc. können trotz der Oberflächenbehandlung mit StuccoDecor Wachsdispersion möglicherweise nicht restlos von der Oberfläche entfernt werden. Die Reinigung hängt wesentlich von der Einwirkzeit der Verschmutzung ab.
Verpackung / Gebindegrößen	500 ml

Verarbeitung

Verarbeitung	Verarbeitbarkeitsdauer: je nach Objektbedingungen ca. 15 - 20 Minuten.
Auftragsverfahren	Um eine ausreichende Trocknung der Oberfläche zu gewährleisten, sollten die zu behandelnden Flächen nach Fertigstellung mindestens 2 Tage aushärten und nicht imprägniert werden. Verfrühte Überarbeitung kann zu Verfärbungen führen. Unverdünntes Material sparsam mit Federblattspachtel vollflächig auf "0" auf die Fläche aufziehen. Überschüssiges Material sofort mit der Federblattspachtel entfernen. Nach Trocknung mit weichem Tuch ggf. nachpolieren (keine Poliermaschine verwenden). Bei der Verwendung von Effektpigmenten im Wachs unbedingt nass-in-nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
Verarbeitungsbedingungen	Nur soviel Material aus dem Gebinde nehmen, wie in der angegebenen Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Angetrocknetes Material verwerfen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Mindestverarbeitungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 10 °C verarbeiten.



Materialzubereitung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Die Verwendung von Effektpigmenten ist nur auf Stucco Decor Di Luce und Stucco Satinato geeignet. Hierzu wird die gewünschte Menge der Effektpigmente direkt mit Stucco Decor Wachsdispersion gemischt und gründlich vermengt. Bitte beachten Sie, dass es bei diesem Arbeitsgang zu einer temporär auftretenden Staubeentwicklung der Effektpigmente kommen kann. Bei großen Zugabemengen sollte darum das Effektpigment auf zwei Mal in das Wachs eingerührt werden.
Verbrauch	■ auf StuccoDecor Di Luce: ca. 10 g/m² ■ auf Stucco Satinato: ca. 30 g/m² ■ auf Calcino Romantico: ca. 60 g/m²
Werkzeuge	Doppelblatt-Federspachtel
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei der Verarbeitung unbedingt auf sauberes Werkzeug achten.
Hinweise	Bei der Verarbeitung auf anderen Spachteltechniken wird empfohlen vorab eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Reinigung & Pflege	StuccoDecor Wachsdispersion bietet keinen Schutz bei direkter Spritzwasserbelastung sowie Verschmutzungen durch fett-, säure-, teer- und koffein- bzw. teeinhaltige und verfärbende Substanzen. Leichte Verunreinigungen der Oberfläche können mit warmem Wasser, evtl. unter Zusatz neutraler Hausreiniger, entfernt werden. Grundsätzlich sollte die Reinigung bzw. die Reinigungsmittel vorab an einer Musterfläche getestet werden.
Geeignete Untergründe	Glatte Spachteltechniken wie StuccoDecor Di Luce; Calcino Romantico oder Stucco Satinato.
Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten	■ StuccoDecor di Luce ■ Stucco Satinato ■ Calcino Romantico ■ Capadecor Effektpigmente

Technische Information: Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion, Stand: 04 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at