

Capadecor Calcino Romantico

Feinkörnige mineralische Kalkspachtelmasse für hochwertige Spachteltechniken im Innenbereich.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Feinkörnige, mineralische Wand- und Deckenbeschichtung aus gelöschtem Kalk, Marmormehl und Wasser zur Anwendung auf Innenflächen wie z. B. in repräsentativen Büro-, Empfangs- und Konferenzbereichen, Hotels, Banken, Freizeitanlagen, Kanzleien sowie Privatbereichen.

Verwendungszweck / Eigenschaften

- Mineralisch
- Steinerne Optik
- Hoch diffusions- und sorptionsfähig
- Geschmeidig in der Verarbeitung
- Individuell tönbar

Farbtöne

- **Calcino Romantico:** Naturweiss
- **Abtönung:** Werkstönung (Verarbeitungsfertige Lieferung)

Erhältliche Farbtöne:

Farbtonbezeichnung	Abstufungen
CAPAROL 3D-System*	
ANTIKEISS	
CAMEO	95
GINSTER	95; 100; 110; 115
GRANIT	10; 25
GRENADIN	100
MAGMA	95; 100; 130
MAI	15
ONYX	100
PALAZZO	30; 95; 100; 110; 115; 120; 130
SIENA	5; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	20; 40; 50

* Die Farbtöne werden in Anlehnung an das Caparol 3D-System hergestellt. Eine genaue Übereinstimmung zum Caparol 3D-Fächer kann aufgrund der natürlichen Rohstoffschwankungen nicht erreicht werden.
Je nach Ausführung und Strukturierung können die Farbtöne abweichen. Daher empfehlen wir eine Musterfläche vor Ort anzulegen.



Glanzgrad Lagerung Verpackung / Gebindegrößen	WICHTIG: Auf einer Fläche ausschließlich Ware einer Abtöncharge verwenden. Werden unterschiedliche Abtönchargen verwendet, müssen diese vor der Verarbeitung untereinander gemischt werden, um produkttypischen Farbtönschwankungen vorzubeugen. Seidenmatt bis seidenglänzend (abhängig vom Grad der Verdichtung) Kühl, aber frostfrei, möglichst nicht unter 5 °C lagern. Anbruchgebände unbedingt luftdicht und fest verschlossen aufbewahren, um Verklumpung und Antrocknung zu vermeiden. 15 kg
--	---

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Grundbeschichtung: Nach evtl. notwendiger Untergrundvorbehandlung erfolgt eine Grund- bzw. Zwischenbeschichtung mit Primalon Universal Haftgrund. Besondere Hinweise: Werkzeuge stets sauberhalten und pfleglich behandeln. Eimerrand regelmäßig reinigen und keine angetrockneten Materialanteile in die zu verarbeitende Ware gelangen lassen. Material in Arbeitspausen stets abdecken. Calcino Romantico keinesfalls verdünnen. Der Untergrund sollte mindestens die Anforderung für Gipsuntergründe nach Qualitätsstufe Q3 erfüllen. Alle weiteren Untergründe sollten in Anlehnung an diese Qualitätsstufe vorbereitet werden. Anschließend sollten die zu behandelnden Flächen mit Primalon Universal Haftgrund grundiert werden. 1. Arbeitsphase Gestaltungstechnik Authentico: Ein vollflächiger Spachtelauftrag mit Calcino Romantico im gewünschten Farbton auf Kornstärke des Materials abgezogen. Nach kurzer Abluftzeit Spachtelgrate mit leichtem Druck verschleichen. Hierbei empfehlen wir den Einsatz einer mittleren Spachtel (240 mm x 100 mm). Dieser Materialauftrag muss mind. 12 Std. trocknen, um Abplatzungen in den folgenden Arbeitsgängen zu vermeiden. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeiten einhalten. 2. Arbeitsphase: Ein vollflächiger Spachtelauftrag mit Calcino Romantico im gewünschten Farbton auf Kornstärke des Materials abgezogen. Nach kurzer Abluftzeit aufkratzen der Oberfläche mit dem Kellenrücken sowie partielles verreiben der aufgerissenen Fläche. Hierbei empfehlen wir den Einsatz einer mittleren Spachtel (240 mm x 100 mm), zum Abreiben der Fläche kann eine ArteTwin-, Venezianer- oder Kunststoffkelle eingesetzt werden. Wenn die Oberfläche mattfeucht erscheint, kann diese mit der Polierkelle partiell nachverdichtet werden, um den Glanz der Oberfläche etwas zu steigern. Calcino Imprägnierpaste ist nicht zum Schutz von Calcino Romantico geeignet! Imprägnierung: Um die Karbonatisierung des Kalkes nicht zu behindern, sollten die Flächen 3 - 6 Tage aushärten und nicht imprägniert werden. Verfrühte Überarbeitung kann zu Verfärbungen führen. Da Calcino Romantico nach der Gestaltung eine feinraue Oberfläche hat, ist der Materialverbrauch der Stucco Decor Wachsdispersion erhöht. Zudem kann der Farbton des Calcino Romantico durch die Schutzbeschichtung verändert werden. Aus diesem Grund ist die Kombination von Calcino Romantico und Stucco Decor Wachsdispersion vorab anhand einer Testfläche zu prüfen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 10 °C verarbeiten.
Materialzubereitung	Calcino Romantico ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht aufgerührt werden. Das erneute Aufrühren des Materials verringert die Viskosität und das Material muss dann 2 Tage stehen, um seine verarbeitungsfertige Konsistenz wieder zu erreichen.
Verbrauch	Ausführung Authentico: ca. 600 - 700 g/m²/pro Arbeitsgang Auf rauen und saugstarken Flächen sowie je nach Art und Weise der Gestaltung kann der Verbrauch stark variieren. Exakten Verbrauch vorab durch Probefläche ermitteln.
Werkzeuge	■ Venezianer-Glättkelle mit abgerundeten Ecken ■ Polierkelle ■ ArteTwin Kelle oder ähnliche Kunststoffkelle Beachten: Für die einzelnen Arbeitsphasen kann immer die gleiche Kelle verwendet werden. Beschädigtes Werkzeug führt zu Oberflächenriefen. Neue Spachtel mit Sandpapier (400 - 600er Körnung) einschleifen. Werkzeug zur Erstellung von Calcino Romantico sollte nicht zur Erstellung von Calcino Decor eingesetzt werden.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Bei der Verarbeitung unbedingt auf sauberes Werkzeug achten.

Hinweise	Reinigung und Pflege: Stucco Decor Wachsdispersion bietet keinen Schutz bei direkter Spritzwasserbelastung sowie Verschmutzungen durch fett-, säure-, teer- und koffein- bzw. teehaltige und verfärbende Substanzen. Leichte Verunreinigungen der Oberfläche können mit warmem Wasser, evtl. unter Zusatz neutraler Haushaltsreiniger sofort entfernt werden. Grundsätzlich sollte die Reinigung bzw. die Reinigungsmittel vorab an einer Musterfläche getestet werden. Achtung: Keine kalklösenden Reinigungsmittel verwenden!
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten. Verfestigtes/versteinertes Calcino ist wie Plattenmarmor nicht dehnfähig und kann bei nicht stabilen Untergründen zur Rissbildung führen (allerdings ohne, dass die Haftfähigkeit nachlässt). Aus diesem Grund müssen die Untergründe stabilisiert werden.
Geeignete Untergründe	Putze der Mörtelgruppe P I, P II und P III: Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Primalon Tiefgrund LF. Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppe P IV und P V: Ein Grundanstrich mit Security Primer Roll-On oder mit Primalon Tiefgrund LF. Gipsputze mit Sinterhaut vorher schleifen und entstauben. Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit Security Primer Roll-On oder mit Primalon Tiefgrund LF. Gipskartonplatten: Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Security Primer Roll-On oder mit Primalon Tiefgrund LF. Bei Platten, die unbeschichtet längere Zeit der Lichteinwirkung ausgesetzt waren, kann es zu Vergilbung kommen. Um ein Durchschlagen des Untergrundes zu verhindern, ist ein absperrender Anstrich mit Primalon Filtergrund fein durchzuführen. Beton: Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehhlende, sandende Substanzen entfernen. Tragfähige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen, Lacke anrauen. Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben oder Kunstharzputz-Beschichtungen sowie mineralische Beschichtungen entfernen. Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Security Primer Roll-On. Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen. Schimmelbefallene Flächen: Schimmelbelag entfernen, Fläche mit Capatox unverdünnt vorstreichen. WICHTIG! Nicht Abwaschen. Nach guter Durchtrocknung mit Indeko-W beschichten (Ursachen des Schimmelbefalls ergründen und abstellen). Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß-, Öl- oder Fettflecken: Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Reinigungsmittel z. B. Universalreiniger abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Ein absperrender Grundanstrich mit Primalon Filtergrund fein. Flächen mit Salzausblühungen: Salzausblühungen trocken durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Primalon Tiefgrund TB. Beim Beschichten von Flächen mit Salzausblühungen kann für die dauerhafte Haftung der Beschichtung bzw. die Unterbindung der Salzausblühungen keine Gewähr übernommen werden. Beschichten von Acryl- und anderen Dichtmassen: Aufgrund der Eigenschaften von Acryl- und anderen Dichtmassen kann es zu Rissbildungen, Verfärbungen, sowie auch Haftungsproblemen der Beschichtung kommen. Wir empfehlen vor Beginn der Beschichtungsarbeiten einen Probeanstrich durchzuführen. Kleine Fehlstellen: Nach entsprechender Vorarbeit mit Füllspachtel, SynthoMur S28 oder Handspachtel leicht nach Verarbeitungsvorschrift ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Capadecor Calcino Romantico, Stand: 05 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Anselden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt